

A PREPARACIÓN Y LIMPIEZA SUPERFICIAL

- 1) Para espacios públicos o de alto tránsito, colocar los señaladores correspondientes. Utilice guantes de goma.
- 2) Barrido del piso manual con escoba, escobillón o similar (usualmente es suficiente cuando se trata de polvo superficial).
Recomendamos realizar esta tarea previo al lavado de piso.

B LAVADO LIVIANO MANUAL O PROFUNDO CON MAQUINA

- 3) En caso de suciedad adherida al piso, manchas de líquidos u otros productos, retire el excedente inmediatamente y proceda a lavar con agua y detergente neutro, diluyendo 200cc de detergente en 10Lt de agua:
 - MANUAL: fregando con mopa de algodón y escurridor o con secador y trapo de piso. En algunos casos será necesario refregar con cepillo para eliminar la suciedad adherida en las ranuras antideslizantes.
 - CON MAQUINA LAVADORA/lustradora utilizando paño abrasivo rojo tipo 3M o cepillo.
- 4) En caso de manchas de grasa o aceite, diluya el Detergente Neutro JB en agua caliente, aplique sobre el piso, deje actuar 5 minutos y lave en forma manual con escobillón o cepillo, enjuagando luego con abundante agua y seque el piso.

C ENCERADO Y LUSTRADO

Se recomienda encerar sólo nuestras líneas de Losetas Rústicas, Coloniales y Veredas Calcareas para reavivar su color y brillo, utilizando CERAS JB, especialmente formuladas con el mismo color de fábrica y aptas para la intemperie, sin provocar resvalamiento.

- Una vez lavado y seco el piso espere 20 a 30 minutos y proceda al encerado liviano con pasa cera o mopa de algodón/rayon preferentemente.
- Luego de la aplicación, deje secar durante 45 minutos.
- Rendimiento Cera JB: 20 m² por litro, aproximadamente.
- Si quiere dar lustre de terminación, transcurridas 4hr desde la aplicación de la cera, proceda a realizarlo con maquina rotativa eléctrica y paño rojo.
- Utilice lampazo o paño para repaso diario.

Las sucesivas aplicaciones de cera dependerán del tránsito y la exposición del piso a los agentes agresivos. Sugerimos a modo de referencia, en cada caso:

- Viviendas particulares (dependiendo el uso y tránsito) encerar cada 3 meses.
- Lugares de uso público de alto tránsito (dependiendo el uso) encere cada 1 mes.

Recuerde que con el paso del tiempo deberá encerar su piso con menor frecuencia y el brillo AUMENTARÁ progresivamente. Esta es una de las virtudes de los pisos Blangino: su aspecto mejora con el tiempo.

Si el piso se torna deslucido (por el paso del tiempo o exceso de cera), simplemente utilice removedor de cera de marca reconocida para eliminar las capas viejas y aplique nuevamente nuestra Cera JB para volver a protegerlo.

Nuestra empresa agradece el seguimiento de este instructivo y no se responsabiliza por daños y/o deterioros causados por el incumplimiento del mismo.

